

EUROLAK LZ 240 Flow

wodorozcieńczalny lakier akrylowy do polewania

Rodzaj. Niekryjący wodorozcieńczalny lakier produkowany na bazie dyspersji akrylowej.

Właściwości. Tworzy szybkoschnące, gładkie, o równomiernym stopniu połysku powłoki wykończeniowe. Lakier charakteryzuje się niską lepkością i szczególnie polecany jest w metodach aplikacji takich jak zanurzanie, polewanie. Powłoki odporne są na warunki atmosferyczne oraz łagodne środki czyszczące używane w gospodarstwie domowym.

Zastosowanie. **Jako warstwa finalna**, do przemysłowego malowania elementów z drewna i drewnianych wyrobów architektury ogrodowej. Przed zastosowaniem zalecamy kontakt z producentem celem ustalenia metody aplikacji i przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania.

DANE TECHNICZNE:

Gęstość	1,03g/cm ³
Zawartość substancji stałych	≥ 25 %
Rozcieńczalnik	woda
Składowanie	12 miesięcy od daty produkcji
Lepkość KW 4	11 – 14 sekund

KOLORYSTYKA: Bezbarwny; kolory mogą być także przygotowywane przez użytkowników przez dodanie do 10 % BIOCHRONU 06 EKO w wybranym kolorze w celu wyrównania i wzmocnienia barwy malowanego elementu. Na ostateczne zabarwienie drewna może wpłynąć gatunek i jakość drewna.

SPOSÓB STOSOWANIA:

sposób nakładania	polewanie, zanurzanie, pędzel
ilość warstw	1 ÷ 2
gotowość do nałożenia II warstwy	2 - 4 h

* - uwaga czasy schnięcia są podane orientacyjnie, uzależnione od rodzaju drewna, temperatury i wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki

Warunki stosowania:

Temperatura malowanego elementu, lakieru oraz pomieszczenia powinna wynosić minimum 15 °C. Wilgotność względna powietrza co najmniej 50%, wilgotność drewna 15 ± 2 %.

Zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnopiętnym papierem ściernym lub gąbką stolarską o uziarnieniu około 300.

Przed malowaniem lakier należy dokładnie wymieszać. **Nie zaleca się rozcieńczania lakieru wodą.**

Lakier należy nakładać na drewno zaimpregnowane wcześniej wyrobem BIOCHRON 06 EKO w wybranym kolorze.

Podczas produkcji do zabezpieczania V-fug zaleca się stosować Silak AVF – 1, a do zabezpieczania powierzchni po cięciach poprzecznych Silak AVF-2.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 °C do +30°C.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed dziećmi.

Dokładniejsze informacje w Karcie Charakterystyki

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania lakieru, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość wymalowania.