

USZCZELNIACZ KOMINKOWY

Uszczelniacz kominkowy - ognioodporna masa o formule opartej na krzemianie sodu.

Przeznaczona jest do trwałej naprawy oraz wypełniania pęknięć, szczelin i ubytków w kominach, piecach, rusztach i przewodach wentylacyjnych. Uszczelniacz kominkowy charakteryzuje się bardzo dobrą i odporną na wysokie temperatury (do 1200°C) przyczepnością, m.in. do metalu, cegły, betonu. Po utwardzeniu masa wykazuje wysoką gazoszczelność, a utworzona spoina nie kurczy się, nie rozszerza i nie kruszy. Produkt odporny na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, nie zawiera azbestu.

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wysokich temperatur: paleniska, kominy, urządzenia grzewcze, ruszty pieców, grilli, instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, spalinowe, kanały dymowe. Osadzanie furtek paleniskowych, elementów w kominkach domowych, elementów w piecach przemysłowych. Naprawa pęknięć, szczelin i uszkodzeń materiałów budowlanych narażonych na działanie wysokiej temperatury i ognia.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia, na którą ma być stosowany uszczelniacz powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Powierzchnie porowate (tynk, beton) należy lekko zwilżyć wodą dla polepszenia przyczepności uszczelniacza.

SPOSÓB UŻYCIA

Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny. Uszczelniacz nadaje się do nakładania za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.

Nałożony uszczelniacz kominkowy można wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie. Pozostawić do utwardzenia na co najmniej 24 godziny. Temperaturę w układzie zwiększać stopniowo do czasu całkowitego utwardzenia spoiny. Zbyt szybkie podgrzanie nieutwardzonego uszczelniacza może powodować powstanie rys i pęknięć, a także nieszczelności w układzie. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

Kolor	czarny
Gęstość	2,0-2,1 g/ml
Czas utwardzania	24 godz.
Odporność na temp	od -40°C do 1200°C
Czas obrabialności	ok. 5 min
Temperatura stosowania i przechowywania	+50 C do +350 C
Czas utwardzania wgłębnego	2 mm / 24 godz.
Wydajność	z kartusza 280 ml uzyskuje się ok 17 m.b. spoiny o wymiarach 4 x 4 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Nie stosować do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), teflonu (PTFE).

Klej po wysuszeniu w temp pokojowej rozpuszcza się w wodzie. Dopiero wygrzanie go w temp 400-500 C uodparnia go na wodę. Wgrzewanie powinno trwać ok. 2h. Przy pierwszym wygrzaniu zwiększać stopniowo temperaturę.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
280 ml	15	1260

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY, BHP i OSTRZEŻENIA

Karta Charakterystyki

Aktualizacja 29.01.2025

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.