

MODESIL™ KA41

OPIS MODESIL™ KA41 to jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa masa silikonowa o octanowym systemie utwardzania. Wysoka jakość produktu ułatwia aplikację oraz gwarantuje łatwość obróbki. Produkt charakteryzuje się niską zmianą objętości (skurczem) podczas schnięcia. Po utwardzeniu, może być poddany działaniu szerokiego zakresu temperatur.

ZASTOSOWANIE MODESIL™ KA41 przeznaczony jest do produkcji form służących do wykonywania odlewów gipsowych, betonowych oraz z tworzyw sztucznych. Z powodzeniem może być stosowany do napraw i renowacji takich form.

WŁAŚCIWOŚCI

Typ utwardzania	sieciuje wilgocą z powietrza
System utwardzania	octanowy
Czas obróbki [min]	15-20
Czas utwardzenia wgłębnego [mm/24h]	ok. 2
Temperatura aplikacji (stosowania) [°C]	+5 do +35
Odporność termiczna (utwardzonego produktu) [°C]	-40 do +180
Twardość Shore A po 14 dniach wg DIN 53505	30 ±5
Napężenie przy 100% wydłużeniu w temp. 23°C, wg ISO 8339 [N/mm²]	0,45 ±0,05
Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 8339 [%]	500 ±100
Gęstość [g/cm³]	1,12 ±0,03
Zmiana objętości wg ISO 10563 [%]	≤ 6
Odporność na spływanie wg ISO 7390 [mm]	≤ 2
Kolor	biały

INSTRUKCJA UŻYCIA Powierzchnie przeznaczone do pokrycia MODESIL™ KA41 muszą być czyste i suche, wolne od luźnych cząstek. W razie konieczności, przy użyciu odpowiednich środków, należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby osłabić przyczepność do podłoża. Jeśli to niezbędne, podłoże nieporowate oczyścić za pomocą PROMISET™ Cleaner. Jeśli po aplikacji zachodzi konieczność uformowania nałożonej masy, należy zwilżyć powierzchnię środkiem PROMISET™ Zwilżacz do silikonu oraz użyć szpachelki elastomerowej lub pędzla z odpowiednio dobranym włosiem. Przed zastosowaniem wyrobu, zaleca się wykonanie prób przyczepności i kompatybilności MODESIL™ KA41 z powierzchniami z którymi będzie miał kontakt.

OGRANICZENIA

I BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA Patrz Karta Charakterystyki (MSDS) dla MODESIL™ KA41.

OPAKOWANIA MODESIL™ KA41 jest dostępny w kielbaskach 600 ml. Opakowanie zbiorcze (karton) zawiera 20 szt. Inne typy opakowań (hoboki, beczki) dostępne są na zamówienie.

PRZECHOWYWANIE OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5° do +35°C, nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia produkcji. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji przechowywania i daty ważności podanej na opakowaniu. Po upływie tej daty, Lakma Sat nie gwarantuje, że produkt nadal spełnia deklarowane właściwości użytkowe.

Aby zasięgnąć informacji o innych produktach Grupy Lakma, odwiedź naszą witrynę internetową www.lakma.pl

Ostrzeżenie dla użytkowników

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.