

IMPREGNAT EKO DREWNO

Impregnat do drewna EKO DREWNO charakteryzuje się głęboką penetracją surowego drewna, zapewniając jego długotrwłą ochronę i dekorację. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyspersji i pigmentów nieorganicznych, impregnat dobrze wnika w podłoże nadając mu intensywny i trwały kolor, szybko wysycha. Zabezpiecza drewno i materiały drewnopochodne przed wilgocią i działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieniowaniem UV.



ZASTOSOWANIE

Do ochrony i dekoracji elementów drewnianych i drewnopodobnych stosowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecany do malowania przydomowych drewnianych powierzchni i akcesoriów ogrodowych takich jak: płoty, pergole, altany, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, domki dla dzieci, ławki, donice, itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie produktu

Przed malowaniem produkt należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przed malowaniem należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, a następnie odpylić. Drewno zażywiczone (świerk, sosna) należy dokładnie wymyć rozcieńczalnikiem NITRO. Drewno pokryte farbą lub lakierem można zabezpieczyć po całkowitym usunięciu starej powłoki.

Malowanie

Impregnację można wykonać pędzlem. Warunkiem skutecznej ochrony drewna oraz uzyskanie wymaganego wybarwienia jest nałożenie min. dwóch warstw. Każda dodatkowa warstwa intensyfikuje kolor oraz zabezpieczenie drewna. Nie dopuszczać do powstawania widocznej warstwy na powierzchni drewna. Impregnat musi wnikać w podłoże. Czasookres pomiędzy kolejnymi warstwami: min. 2 do 4 godz. Temperatura powietrza, elementów impregnowanych oraz impregnatu powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Dodatkowe informacje

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków i innych cieków wodnych. Nie składować na wysypiskach śmieci. Materiał należy przekazywać, jako odpad do utylizacji lub recyklingu.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Pędzel
Ilość warstw:	2 - 3
Gęstość:	1,20 - 1,30 g/cm ³
Czas schnięcia – suchość dotykowa*	1 godz.
Czas pełnego utwardzenia*	24 godz.
Pełne właściwości mechaniczne*	72 godz.
Zawartość substancji stałych:	ok. 6%
Rozcieńczalnik:	Nie zaleca się
Czyszczenie narzędzi:	Woda
Wydajność:	10 - 12 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu
Kolorystyka:	Orzech ciemny, palisander, dąb, mahoń tik, grafit

*W temperaturze 20+/-2st. C i wilgotności powietrza 65+/-5 %.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
5 ltr	-	80	ok. 448 kg
10 ltr	-	44	ok. 495 kg

SKŁADOWANIE

24 miesiące od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w położeniu pionowym, aby zapobiec wyciekowi substancji. Temperatura składowania: od +5 do +30°C.



DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Certyfikat Jakości Wyrobu Nr. BL1/20/2024, zgodnie z normą PN-C-81753: 2002

Zgodność z normą PN - EN 927 - 1 :2013-6

BHP I OSTRZEŻENIA

Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki produktu.

Aktualizacja 03.07.2025

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.