

MODESIL™ NO13

OPIS	MODESIL™ NO13 to jednoskładnikowa masa uszczelniająco-klejąca o neutralnym systemie utwardzania. Wysoka jakość produktu zapewnia elastyczne i trwałe uszczelnienie o bardzo dobrej adhezji do szkła oraz materiałów używanych w produkcji AGD – płyt ceramicznych, lakierowanego i anodyzowanego aluminium, stali nierdzewnej oraz niektórych tworzyw sztucznych. Spoina jest trwała, odporna na zmienne warunki otoczenia i promieniowanie UV. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną. Nie powoduje korozji materiałów. MODESIL™ NO13 jest prosty w użyciu - nie spływa podczas aplikacji i jest łatwy w obróbce końcowej. Posiada Atest Higieniczny PZH.
ZASTOSOWANIE	MODESIL™ NO13 rekomendowany jest do stosowania w produkcji sprzętów AGD oraz niektórych rodzajów grzejników elektrycznych, jednak świetnie sprawdza się też jako uszczelniacz i klej w wielu innych zastosowaniach.

WŁAŚCIWOŚCI

Typ utwardzania	sieciuje wilgocą z powietrza
System utwardzania	neutralny - oksymowy
Czas obróbki [min]	ok. 6
Czas utwardzenia wgłębego [mm/24h]	2,5 ±0,5
Temperatura aplikacji (stosowania) [°C]	+5 do +40
Odporność termiczna utwardzonego produktu [°C]	-40 do +250
Napężenie przy 100% wydłużeniu wg ISO 37 [N/mm ²]	0,40 ±0,05
Napężenie przy zerwaniu wg ISO 37 [N/mm ²]	1,4 ±0,2
Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 37 [%]	650 ±50
Twardość Shore A (po 14 dniach)	25 ±5
Gęstość [g/cm ³]	1,02 ±0,1
Wydajność	600 ml wystarcza do uzyskania ok. 35 mb spoiny 4x4mm
Kolor	bezbardwy, biały, szary, czarny

CERTYFIKATY, DOPUSZCZENIA



INSTRUKCJA UŻYCIA	Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia MODESIL™ NO13 muszą być czyste i suche, wolne od luźnych cząstek. W razie konieczności, przy użyciu odpowiednich środków, należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby osłabić przyczepność do podłoża. Do oczyszczenia powierzchni nieporowatych zalecamy PROMISET™ Cleaner. Zaaplikowany silikon można obrabiać elastomerową szpachelką zwilżoną roztworem środka PROMISET™ Zwilżacz do silikonu. MODESIL™ NO13 nie wymaga stosowania podkładu, jednak w niektórych przypadkach (np. stal nierdzewna lub lakiery proszkowe) może być konieczne zastosowanie środka PROMISET™ GRUNTOZMYWACZ G115 lub G214. Przed zastosowaniem wyrobu, zaleca się wykonanie prób kompatybilności i przyczepności do łączonych lub uszczelnianych powierzchni.
------------------------------	---

WARUNKI, OGRANICZENIA	Patrz Karta Charakterystyki (MSDS) dla MODESIL™ NO13
OPAKOWANIA	MODESIL™ NO13 jest dostępny w kielbaskach 400 ml i 600 ml. Opakowanie zbiorcze zawiera odpowiednio 30szt. i 20 szt. Istnieje możliwość dostarczenia produktu w innych opakowaniach, wg indywidualnych potrzeb.
PRZECHOWYWANIE OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA	Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +35°C, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia produkcji. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji przechowywania i daty ważności podanej na opakowaniu. Po upływie tej daty, Lakma Sat nie gwarantuje, że produkt nadal spełnia deklarowane właściwości użytkowe.

Aby zasięgnąć informacji o innych produktach Grupy Lakma, odwiedź naszą witrynę internetową www.lakma.com

Ostrzeżenie dla użytkowników

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.